

# COLZUMIX

## Kunststoffprimer

### Begriff

**COLZUMIX-Haftgrund** ist ein Transparenter, kunststoffhaltiger Voranstrichstoff (Primer) für alle bitumenhaltigen Fugenmassen.

### Beschreibung

**COLZUMIX Haftgrund** erfüllt die Anforderungen der Technischen Lieferbedingungen für Fugenfüllstoffe in Verkehrsflächen der SN für Voranstriche SNV 671625a.

**COLZUMIX-Haftgrund** zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Sehr gute Klebkraft auf nahezu allen Untergründen, insbesondere auf Asphalt und Beton.
- Schnelle Trocknung des applizierten Primers.
- Hohe Staubdurchdringung.
- Gewährleistet eine gute Verklebung zwischen den Fugenflanken und der eingebrachten Fugenmasse.
- Resistent gegen wässrige Lösungen, Salze, verdünnte Säuren usw.
- Dünnflüssig, daher leicht zu verarbeiten.

### Verarbeitung

#### **Vorbereitende Arbeiten**

Die zu vergiessenden Beton- oder Asphaltfugen sind nach Erfordernis mit Pressluft sauber auszublasen, oder mit einer Bürstenmaschine zu reinigen, wobei auf eine räumliche Trennung zwischen Reinigungs- und Vergussarbeiten geachtet werden muss.

Für eine künstliche Trocknung oder Vorwärmung des Füllraumes sind gegebenenfalls mit Druck arbeitende Heissluftgeräte einzusetzen.

#### **Applikation des Voranstriches**

Der Voranstrich hat die Aufgabe, den an Beton- und Asphaltteilen haftenden Staub zu binden und eine festhaftende Schicht zu bilden, die sich später mit der eingebrachten Fugenmasse verankert.

**COLZUMIX-Haftgrund** kann auf die Fugenflanken gesprüht oder gepinselt werden.

Das Voranstrichmittel muss die Flanken des Füllraumes filmbildend vollständig bedecken.

Es ist zu empfehlen, auf beiden Seiten der Fuge einen Streifen von etwa 1 cm Breite auf der Fahrbahn mit vorzustreichen.

Es darf nur so viel Voranstrichmittel verwendet werden, dass sich auf dem Boden der Fuge kein Material ansammelt.

#### **Vergiessen der Fugen**

Bevor die Fugenmasse in die Fuge eingebracht wird, muss der Voranstrich abgetrocknet sein.

Dazu sollte der Voranstrichstoff (Primer) bei Berührung mit dem Finger wischfest sein.

Die mit **COLZUMIX-Haftgrund** vorgestrichene Fuge muss staubfrei sein, um eine intensive Verbindung mit dem Beton oder Asphalt zu gewährleisten.

Der Verguss sollte unmittelbar nach dem Trocknen des Voranstriches (Primer) erfolgen.

Eine Verunreinigung des abgetrockneten Voranstriches (Primer) mit Staub oder Wasser ist zu vermeiden, da dies zu einer Herabsetzung der Haftung zwischen Fugenflanke und Vergussmasse führt.

## Technische Daten

### **Verarbeitungstemperatur**

Über 0°C.

### **Verbrauch**

Ca. 3% der einzubringenden Fugenmasse.

### **Lagerung**

36 Monate in gut verschlossenen Gebinden.

### **Lieferform**

Kanister 10 l.

### **Trocknungszeit**

5 – 30 Min.

### **VOC – Gehalt**

Ca. 50% (Abgabepflichtig).

## Wichtige Hinweise

**COLZUMIX-Haftgrund** ist feuergefährlich.

Die feuerpolizeilichen und SUVA-Sicherheitsvorschriften sind deshalb zu beachten.

**COLZUMIX-Haftgrund** darf nur im Freien oder gut belüfteten Räumen verwendet werden.

Die Gebinde sind gut zu Verschliessen und kühl zu lagern.

Die vorliegenden Angaben wurden aufgrund unseres derzeitigen Standes von Wissen und Erfahrung erarbeitet. Wir garantieren die Lieferung von qualitativ einwandfreier Ware, können aber für eine unsachgerechte Anwendung und deren Ergebnisse keine Gewähr übernehmen.