

VIASIL SPEZIAL

Kunststoffvergütete Bitumenschlämme als Versiegelung für Belagsflächen

Begriff

VIASIL SPEZIAL ist ein Schutzanstrich auf Basis einer umweltfreundlichen, kunststoffvergüteten Bitumenemulsion. Dank dem beigemischten Quarzsand ist diese Bitumenschlämme auch bei feuchter Oberfläche sehr gut verarbeitbar.

Beschreibung

VIASIL SPEZIAL schützt alte und neue bituminöse Beläge vor schädlichen Einwirkungen von Wasser und nach Vorabklärung vor vielen anderen wässrigen Substanzen.

VIASIL SPEZIAL ist jedoch nur bedingt öl- und benzinbeständig.

Durch das Aufbringen von **VIASIL SPEZIAL** wird das Ausmagnen eines Asphaltbelages verzögert.

Anwendung

VIASIL SPEZIAL kann unmittelbar nach dem Belagseinbau, sofern zum Benetzen der Walzen nur Wasser verwendet wurde, auf den abgekühlten Belag aufgetragen werden. Alte Beläge müssen vor dem Aufbringen des Anstriches gründlich gereinigt werden. Artfremde Stoffe wie z.B. Staub, Farben, Öl, Pflanzenreste, Markierungen usw. müssen restlos entfernt werden.

VIASIL SPEZIAL muss vor Gebrauch aufgerührt werden. Belagsabschlüsse (Stellplatten, Bundsteine, Rinnen) sind vor dem Aufbringen der Versiegelung abzudecken.

VIASIL SPEZIAL ist auf trockene Beläge aufzubringen. Nach Nass-Reinigungen müssen die Beläge vor der Applikation genügend abgetrocknet sein. Die Versiegelung wird mittels Gummikrücke und Roller aufgebracht. Durch das "Einmassieren" mit geeignetem Roller, Pinsel oder Bürste erlangt die Bitumenemulsion auf der Belagsoberfläche eine gute Haftung.

VIASIL SPEZIAL ist erst nach erfolgter Trocknung gegen Regen beständig. Bei unsicherer Wetterlage sind die Arbeitsausführungen zu unterlassen oder zu unterbrechen.

Für raue und offenporige Beläge benötigt man in der Regel 2 Anstriche, um eine geschlossene Oberfläche zu erhalten.

Die Trocknung von **VIASIL SPEZIAL** verläuft in der Regel rasch, so dass bei trockener Witterung 2 Anstriche am gleichen Tag durchaus möglich sind.

Die Trocknungszeit von **VIASIL SPEZIAL** beträgt im Freien bei sommerlichen Temperaturen ca. 3 Std. Kühle Witterung und / oder hohe Luftfeuchtigkeit verlängert die Trocknungszeit. Unterhalb einer Temperatur von + 6° C sollte **VIASIL SPEZIAL** nicht mehr verarbeitet werden.

Die Anwendung von **VIASIL SPEZIAL** in Innenräumen verlangt besondere Massnahmen. Die Räume müssen gut belüftet sein und es darf kein Feuchtigkeitsstau auftreten.

Es ist wichtig, dass die Filmbildung und das Trocknen des Anstrichs ungestört zustande kommen kann.

Die Einbaugeräte sind unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen. Eingetrockneter Anstrich kann mit Verdünnern entfernt werden.

Technische Daten

Lieferform

50 kg / 100 kg Einwegdeckelfass.

Lagerung:

Vor Frost geschützt, 8 Monate nach Herstellung resp. bis zum Verfalldatum auf der Etiketle.

Verbrauch

0.6 – 1,2 kg/m².

Viskosität bei 20°

900 -1000 mPa`s.

Bindemittelgehalt

Ca. 20 %.

Füllstoffgehalt

Ca. 30 %.

Wassergehalt

Ca. 50 %.

Wichtiger Hinweis

Die mit **VIASIL SPEZIAL** zu schützenden Beläge müssen die Anforderung der SN 640 430b erfüllen.

VIASIL SPEZIAL kann keine Einbaufehler kaschieren und Belagsoberflächen müssen intakt sein.

VIASIL SPEZIAL ist frostempfindlich.

Applikation von **VIASIL SPEZIAL** ist bei hochsommerlichen Temperaturen zu vermeiden.

Die vorliegenden Angaben wurden aufgrund unseres derzeitigen Standes von Wissen und Erfahrung erarbeitet. Wir garantieren die Lieferung von qualitativ einwandfreier Ware, können aber für eine unsachgerechte Anwendung und deren Ergebnisse keine Gewähr übernehmen.