

VIAREP FLÜSSIGASPHALT

Für die Reparaturen von Schlaglöchern und als Niveaueausgleich

Beschreibung

VIAREP FLÜSSIGASPHALT ist eine Zweikomponenten Reparaturmasse auf Bitumenbasis. Im Strassenunterhalt ergeben sich häufig Reparaturarbeiten an Schadstellen für die nur geringe Mengen Material benötigt werden. Zum Beispiel Mörtelverlust oder Ausbrüche. In solchen Fällen ist es von Vorteil ein qualitativ hochwertiges Material wie der VIAREP FLÜSSIGASPHALT zu verwenden.

Eigenschaften

- Kalt zu verarbeiten und durch den flüssigen Zustand einfach aufzubringen.
- Umweltfreundlich: Wasserzugabe statt Lösungsmittel.
- Sparsam im Verbrauch: Packungen können problemlos halbiert werden.
- In Randbereichen nahezu auf 0 ausziehbar.
- Griffig und dauerhaft.
- Überbaubar mit Heissmischgut.
- Kurze Abbindungszeit, deshalb schnelle Baustellenfreigabe.
- Rasche und dauerhafte Beseitigung von Schadstellen.

Einsatzgebiet

- Zur Sanierung von Schadstellen und Ausbrüchen.
- Für Angleichungen an Strassenbauteilen wie z.B. Schächten, Schiebern etc.
- Zum Verfüllen von Unebenheiten und Profilabweichungen.
- Zum Füllen von Bohrlöchern.
- Für Nacharbeiten an Ausbrüchen.
- Zum Ausfüllen von gefrästen Markierungsflächen.

Verarbeitungshinweise

Das speziell abgestufte Mineralgemisch wird zur Sanierung in Körnung 0/3 angeboten. Dem Mineral beigemischt werden eine umweltfreundliche Spezial- Bitumenemulsion sowie Wasser und etwas Zement.

1. Säubern, Abkleben, Anfeuchten

Zu bearbeitende Fläche von Staub und losen Teilchen befreien. Flächenbegrenzung Abkleben, um sauberes Erscheinungsbild zu erhalten. Dann Untergrund anfeuchten.

2. Emulsion und Wasser

Komponente A (Spezial-Bitumenemulsion) aufschütteln und wenn nötig aufrühren. In das Mischgefäss geben, dann die Flasche mit Wasser auffüllen und dazu schütten, Zement dazu geben.

3. Mischen mit Mineral

Komponente B (Mineralgemisch) portionsweise in die Flüssigkeit geben unter gutem Aufmischen. Schaufel oder Mörtelkelle benutzen.

4. Masse aufbringen, glätten, abstreuen

Masse auf schadhafte Stelle aufgiessen, rasch verteilen und glätten. Mit Kelle, Spachtel, Abziehlplatte oder Schwabber, je nach Grösse der Fläche. Mit zusätzlichem Feinsand abgestreut, schneller befahrbar.

VIAREP FLÜSSIGASPHALT

Für die Reparaturen von Schlaglöchern und als Niveauausgleich

Bestandteile

VIAREP FLÜSSIGASPHALT ist ein Mischgut auf Bitumenbasis. Es besteht aus den Komponenten A (Emulsion), B (Mineral) und Wasser. Die Packungsgrößen von A und B sind exakt aufeinander abgestimmt.

Lieferform

- Eimer à 20 kg Mineralgemisch 0/3
- Flasche à 2 lt Emulsion
- Gebinde à 0.020 kg Zement

Lagerfähigkeit

6 Monate nach Herstellung (Emulsion).

Verkehrsfest

Nach ca. 30 Minuten.

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter 5°C.

Technische Daten

- Verarbeitungszeit 5 – 10 Minuten, danach beginnt es auszuhärten.
- Verkehrsfest nach etwa 30 Minuten.
- Halbieren von Sand, Emulsion und Wasser bei Schadstellen bis zu 1m² Fläche. Oder wenn die Masse nicht rasch genug verarbeitet werden kann.
- Packung VIAREP Flüssigasphalt reicht für ca. 1m² Belag und gleicht 1 cm aus.
- Tiefere Stellen nicht auf einmal, sondern schichtweise füllen.
- Sauberer Untergrund.
- Kein stehendes Wasser.
- Nicht unter 5°C oder bei Frostgefahr verwenden.
- Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen.

Die vorliegenden Angaben wurden aufgrund unseres derzeitigen Standes von Wissen und Erfahrung erarbeitet. Wir garantieren die Lieferung von qualitativ einwandfreier Ware, können aber für eine unsachgerechte Anwendung und deren Ergebnisse keine Gewähr übernehmen

Anmerkung

Grundlage dieses Technischen Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen und dienen der unverbindlichen Beratung und Information. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte. Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindlich zugesicherte Eigenschaften. Falls nicht beschriebene Nutzungsarten oder andere Bedingungen zu berücksichtigen sind, bitte Beratung anfordern. Änderungen vorbehalten.