

VIAREP RISAFIX

Polymerbitumenemulsion

Einsatzgebiet

VIAREP RISAFIX wird zum Verschließen von Fugen in Asphaltoberflächen eingesetzt. Typische Schadensbilder wie Risse ab ca. 5 mm oder Fugen bis maximal 15 mm Breite bleiben nach der Sanierung dauerhaft verschlossen.

Eigenschaften

VIAREP RISAFIX

- ist kalt zu verarbeiten sowie VOC – frei
- wird bodeneben eingebaut, dadurch keine glatten Bitumenstreifen an der Strassenoberfläche
- beeinflusst nur unwesentlich die Optik der Asphaltfläche
- haftet gut an den Flanken der Fuge
- verschliesst die Fuge dauerhaft und vermeidet dadurch weitere Schäden
- eignet sich auch für Betonfugen - technische Beratung erforderlich

Produktdaten

Konsistenz: flüssig

Dichte: ca. 1 g/cm³

Bindemittel: polymermodifiziertes Bitumen

Festkörperanteil: ca. 75 %

Verarbeitungstemperatur: Umgebungstemperatur, jedoch min. 5 °C

Verarbeitungshinweise

Äussere Bedingungen:

Luft- und Bodentemperatur mindestens 5 °C. Bis zur vollständigen Durchtrocknung darf kein Nachtfrost auftreten.

Verarbeitung

Lose haftende Teile sowie Staub und Schmutz entfernen; die Fuge beispielsweise mit Druckluft ausblasen. Wird mit einem Hochdruckreiniger / Wasserstrahl gesäubert darf VIAREP RISAFIX erst nach dem Abtrocknen eingebaut werden. Bei Reststaub an den Flanken sind diese mit VIAREP HAFT zu grundieren. Es muss sichergestellt sein, dass mindestens bis zur Trocknung der Oberfläche kein Regen einsetzt – je nach Witterung ab ca. zwei Stunden. Die vollständige Trocknung erfolgt innerhalb der nächsten Tage. VIAREP RISAFIX vor Verwendung aufrühren. Das Material bodeneben vergiessen, falls erforderlich mit einem Moosgummischieber über der Fuge „scharf“ abziehen. Nach der Bearbeitung ist die behandelte Fuge mit trockenem Brechsand abzudecken. Die Freigabe für langsam rollenden Verkehr kann unmittelbar erfolgen; die endgültige Freigabe nach vollständiger Trocknung.

Verbrauch

ca. 1 kg/dm³

Reinigen der Arbeitsgeräte

Verarbeitungsgeräte können mit BITUREN Bitumenreiniger oder BITUNOVA® BITUCLEANER gereinigt werden. Zum Reinigen der Hände Handwaschpaste für Bitumenverunreinigungen verwenden.

VIAREP RISAFIX

Polymerbitumenemulsion

Gebinde

12 kg Kunststoffgebinde

Lagerung

Maximal 6 Monate lagerfähig. Kühl und trocken, nicht im Freien bei mindestens 10°C lagern. Das Material möglichst zeitnah nach der Lieferung verarbeiten. Teilentleerte Gebinde möglichst schnell verarbeiten.

Hinweis

Diese Angaben beruhen auf Erfahrungswerten und dienen zur unverbindlichen Beratung. Bei Fragen steht Ihnen unsere technische Abteilung zur Verfügung. Gültige Normen, Vorschriften und Gesetze (z.B. bezüglich Arbeitssicherheit oder Bauweise) sind einzuhalten.

Anmerkung

Grundlage dieses Technischen Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen und dienen der unverbindlichen Beratung und Information. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte. Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindlich zugesicherte Eigenschaften. Falls nicht beschriebene Nutzungsarten oder andere Bedingungen zu berücksichtigen sind, bitte Beratung anfordern. Änderungen vorbehalten.